

Link do produktu: <https://multihand.pl/best-mk-4825-klej-do-gwintow-utwardzany-uv-p-94.html>



Best MK 4825 klej do gwintów utwardzany UV

Producent

BEST Klebstoffe

Opis produktu

BEST-MK 4825 to jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, wysokowytrzymały i beztlenowy / utwardzalny światłem UV klej na bazie estru di-metakrylowego. Oprócz beztlenowego mechanizmu utwardzania klej może być utwardzany bardzo szybko przez ekspozycję na światło UVA i światło widzialne o długości fali od 320 do 550 nm.

BEST-MK 4825 najlepiej jest stosować w produkcji seryjnej oraz w aplikacjach, w których wytrzymałość ma zostać osiągnięta w ciągu kilku sekund. Klej nadaje się szczególnie do mocowania współosiowych części, takich jak łożyska, tuleje i połączenia wał-piasta, do uszczelniania szczelin w elementach metalowych do szczeliny 0,2 mm oraz do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych do rozmiaru gwintu M20. W tych zastosowaniach nadwyżkę kleju można utwardzić w ciągu kilku sekund przez naświetlenie światłem UV, a częściowe utwardzenie można osiągnąć natychmiast, co umożliwia obróbkę elementu bez czekania. Bardzo dobre wyniki uzyskuje się także w klejeniu metalu ze szkłem, szkła z gumą, szkła z ceramiką i szkła ze szkłem. Klej utwardza się za pomocą światła UV. Szkło musi być przeźroczyste. W miejscach osłoniętych klej utwardza się poprzez beztlenowy mechanizm utwardzania.

Czas wiązania: **1-7 minut (bztlenowo), 20-40 sekund (UV)**

Lepkość: **600 mPa s**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 50 ml